

製品品質管理表

製品種： 浄化槽用床版
種類： RC-7RSN


コンクリート床板の品質(寸法、外観、強度、表示)、
コンクリート床板の使用材料の品質は以下の通りで
規格及び基準を満足し、合格していることを報告します。

会社名： 富山コンクリート工業株式会社
工場名： 小栗工場


工場長	QC	検査係
		

試料 No.	製造年月日	試験年月日	製造番号	材 齢	寸 法 検 査 (mm)								外 観	圧 縮 強 度 確 認 (N/mm ²) 設計基準強度:Fck=30.0 N/mm ² (判定基準:平均Fck=30.0N/mm ² 以上)				総 合 判 定
					B1	B2	L1	L2	T1	T2	T3	T4		No.1	No.2	No.3	平均	
					750	750	1850	1850	100	100	100	100						
					+5 -3	+5 -3	+10 -5	+10 -5	+5 -2	+5 -2	+5 -2	+5 -2						
1	'22.1.7	'22.1.14	22010711	7	751	750	1851	1850	100	101	100	101	良	42.1	41.1	41.8	41.7	合
2	'22.1.7	'22.1.14	22010721	7	750	751	1850	1850	100	100	101	100	良	42.1	41.1	41.8	41.7	合

○寸法測定位置及び箇所



※B,Lの測定位置は吊上げ用インサートの位置とする。
Tの測定位置はB,Lのセンター位置とする。



PC版表示確認【上面】

製造者社名(略号)： ①
型式名： RC-7RSN
製造番号： 製造日+型枠番号+通し番号
※例
2020.01.21型枠No.1で1枚目を製造の場合
製造番号： 20012111

PC版表示確認【側面】

製造者社名(略号)： ①
型式名： RC-7RSN
製造番号： 製造日+型枠番号+通し番号
※例
2020.01.21型枠No.1で1枚目を製造の場合
製造番号： 20012111

使用材料品質成績書確認

床板表示確認

セメント	骨 材		混和剤	アルカリ総量	アルカリシリカ反応性試験	鉄筋 (D10)	製造者社名 又は 略号	型式名	製造番号(製造日)
1月度	砕石2005	砕 砂	AE減水剤	1月度	2021年度 下期(2回/年)	12月度		RC-7RSN	側面
合・否	合・否	合・否	合・否	合・否	合・否	(注) 納入業者からの成績書 合・否	合・否	合・否	合・否